



Huile synthétique.

Lubrifiant de technologie Low SAPS pour les moteurs Euro 4, Diesel avec filtre à particules et essence avec pot catalytique, garantit l'efficacité et la durée de vie des systèmes de posttraitement et permet des économies d'énergie pour un meilleur respect de l'environnement.

PERFORMANCES	
--------------	--

Normes : ACEA C3 API SN/CF	Spécifications : MB p.229.51 VW 502.00//505.01 BMW LL-04/ LL-01/ LL-98 DEXOS 2
--------------------------------------	--

* **Qualité homologuée.** Utilisation recommandée dans le cadre des garanties-constructeurs.

ORGANISMES et CONSTRUCTEURS- Domaine d'application -
--

ACEA C3 : nécessitant une huile « Low SAPS » (faible teneur en cendres sulfatées <0.8%, 0.07%<Phosphore<0.09%,S<0.3%=ACEA C2), avec une viscosité HTHS>3.5mPa.S et atteignant les intervalles de vidange maxi déterminés par le constructeur.

API SN.....> conçue pour réduire à haute température les dépôts sur les pistons et minimiser la formation des boues lors d'une utilisation sévère. Le produit répond aux exigences de l'ILSAC GF-5 en combinant les performances de l'API SN avec une amélioration du comportement « économie de carburant ».

API CF.....>Diesel à partir de 1994 (non préconisée aux E.U en VL).

MB 229.51 : pour tout moteur Mercedes **équipé** de Post-Traitement des gaz (catalyseur, FAP) avec intervalle de vidange maxi.

VW 502.00 : niveau ACEA A3-96 plus essai moteur PV1449 pour moteur Essence.

VW 505.01 : pour tout moteur du groupe VW Diesel équipé (ou non) d'injecteur pompe.

BMW LL-04 : pour tout moteur Essence ou Diesel produit à partir de 2004. Couvre intégralement BMW LL-98 et BMW LL-01.

Référence documentaire I-32-1302	Date d'édition 22/02/2013	IGOL France 614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
-------------------------------------	------------------------------	--



Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique	ASTM D4052	g/cm ³	0.852
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	171
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	7.2
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.77
Point d'écoulement	ASTM D2602	°C	-33
Point d'éclair	ASTM D92	°C	234

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Référence documentaire I-32-1302	Date d'édition 22/02/2013	IGOL France 614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
-------------------------------------	------------------------------	--