

PROSURF 4T ST ***10W-30 10W-40 15W-50***

Lubrifiant semi -synthétique pour moteurs essence et diesel Hors-bord 4 temps et In-board.

PERFORMANCES

PROSURF 4T ST répond aux normes internationales de l'API (American Petroleum Institutes) et de l'ACEA :

ACEA A3/B3
API SL/CF

AVANTAGES

PROSURF 4T ST a été tout particulièrement développé pour les moteurs de bateaux de plaisance qui sont soumis à une plus forte usure que les autres moteurs, compte tenu de l'utilisation intensive effectuée pendant de courtes périodes pour ensuite ne plus être utilisés durant de long mois.

Sa formulation a été établie à partir de l'optimisation entre les huiles de bases minérales et synthétiques combinées à des additifs sélectionnés, ce qui lui confère les propriétés exceptionnelles d'un lubrifiant semi-synthétique.

La base synthétique procure à **PROSURF 4T ST** un très pouvoir lubrifiant permettant une réduction sensible des frictions internes et assurant une très bonne résistance aux températures les plus élevées, lors d'une utilisation intensive.

Ce produit existe en trois grades 10W-30, 10W-40 et 15W-50.

Le grade 15W50 présente l'avantage d'assurer une viscosité à chaud élevée (le nombre après le W indique la classe de viscosité à 100°C : plus il est grand, plus l'huile est visqueuse) permettant une utilisation prolongée à haut régime et un maintien des performances du moteur en usage intensif.

PROSURF 4T ST

10W-30 10W-40 15W-50

UTILISATIONS et CONSEILS PRATIQUES

Spécialement formulé et étudié pour les moteurs hors-bord et inboard 4 temps, essence ou diesel, turbocompressés ou non.

Parfaitement adapté aux bateaux de marine de plaisance ou professionnelle, côtière ou fluviale.

Miscible avec les autres huiles moteur marine.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthodes	Unités	10W-30	10W-40	15W-50
Masse volumique à 20 °C	NF T 60-101	Kg/m ³	877	876	880
Viscosité cinématique à 40°C	NF T 60-101	mm ² /s	67.8	100	146.4
Viscosité cinématique à 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	10.7	14.3	17.6
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	147	147	132
Viscosité à -20°C	ASTM D 2602	m.Pa.s	-	-	6589
Viscosité à -25°C	ASTM D 2602	m.Pa.s	5885	6860	-
Point d'écoulement	NF T 60-105	°C	-30	-25	-25
Point d'éclair VO	NF T 60-118	°C	228	230	228
TBN (réserve d'alcalinité)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7.0	7.6	7.7

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.